



Fiche Technique MONOCHROME EPOXY

Propriétés et caractéristiques

Nature chimique	Résine époxydique bi-composant Sans nonylphenol, sans solvant ni émulsifiant
Odeur	inodore
Consistance	liquide semi-fluide
Proportion de mélange A : B	100 : 11 unité
Densité	1,53 g/cm ³
Hydro-solubilité	insoluble
Extrait à sec	ca. 100%
Consommation de mélange	1.5 kg/mm ² /mm
Température d'emploi	min. 10°C, max. 30°C
Application	1 couche
Délai d'utilisation	ca. 30 min. à 20°C
Délais de recouvrement	12 heures
Résistance maximale	5 jours
Compression	>50 N/mm ²
Flexion	>25 N/mm ²
Adhérence à sec	> 2,5 MPa
Résistance à l'usure selon Taber	ca. 80 mg

Attention ces données sont susceptible d'être modifiées, consultez nous pour chacune application.